

Instruktion skötsel - drift - förvaringsanvisning

Denna instruktion gäller som riktlinjer av C260 brandimpregnerat trä

Södra C260 brandimpregnering.

Detta faktablad omfattas av Södras allmänna bestämmelser och relevant appendix/ar för företagets certifiering enligt Europakommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011, harmoniserad produktstandard EN13986:2004+A1:2015, EN14915:2013 samt nationell bygglagstiftning enligt Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen 2010:900.

Reviderad: 2018-05-01

C260 brandimpregnering	C260 är en brandimpregnering som förbättrar träets naturliga egenskaper mot brand och brand av träets egen förmåga. Det är viktigt att känna till att förädlad produkt skall hanteras mer varsamt än vanlig obehandlad träprodukt. Mer information finns att läsa på www.sodra.dk .
Beständiga egenskaper.	C260 är certifierad av RISE enligt EN-16755 INT1, INT2, EXT med krav på ytbehandling vid exteriör applikation.
Underhåll.	C260 brandskyddande egenskaper är underhållsfri vid korrekt underhåll.
Skadad panel.	Skadad panel skall bytas ut mot ny C260 impregnerad produkt.
Ytbehandling.	Läs separat målningsbeskrivning.
Visuell kontroll.	Det åligger beställare att årligen visuellt bedöma slitage, skador, färgskikt för optimal livslängd. Utsatta lägen t.ex. solsida, nära kust m.m. kan påverka underhållsintervall av såväl behovet att byta panel till reparation av färgskikt.
Färgskiftning.	Vissa träslag t.ex. gran kan få aningen gulare, -mörkare nyans i samband med torkning av produkten. Detta fenomen berör främst ljusa träslag, andra träslag t.ex. ek kan få utslag av garvsyra där svart, -blåliga nyanser kan uppstå, dessa kan borstas eller slipas bort. Ovanstående egenskaper är ett resultat av impregneringen och kan således inte reklameras. Vid frågor kontakta Södras support avdelning: jorgen.geel@sodra-dk
Kåda.	Vid torkningsprocess värms träet upp till temperatur som kan få kådlåpor att öppna sig samt kåda att flyta. Kåda kan slipas bort men är inte reklamations grundande. Södra rekommenderar kund att leverera hög kvalitet på trämaterial som skall impregneras för att minimera sådana risker som utslag av kåda m.m.
Avfall.	Avfall får inte vidareförädlas till djurströ eller biobränsle. Läs separat instruktion.
Lagra och förvara.	Aktuell produkt skall förvaras väl täckt från regn, förorening, sol, upphöjd från mark ≥ 100 mm samt på plantunderlag. Behåll spännband på virkespaketet. Löst liggande och oskyddad panel kan slå sig på grund av naturliga egenskaper såsom fuktupptagning.

ANSVAR FÖR INFORMATION FRÅN SÖDRA WOOD A/S

Uppgifterna i detta dokument är sanna och korrekta till vårt bästa, men utgör inte garanti, enbart anvisning. När materialet skickas från fabrik är den internt kvalitetskontrollerad och godkänd för leverans. Vad som sker sedan är utom all kännedom och kontroll för Södra Wood A/S, därför avvisar Södra Wood A/S ansvar för skador, defekt samt felaktigt användande och montering av produkten. Den här utgåvan kan vara äldre än den nuvarande versionen, vänligen kontakta Södra Wood A/S för att verifiera den aktuella utgåvan. Den senaste utgåvan finns alltid på Södra Wood A/S hemsida. Södra Wood A/S reserverar sig för skriv och tryckfel.

